

COLACRIL® TÉRMICO ECO 70GR / ADC5240 / 60GR



The mark of
responsible forestry

ITEM #05850111 / 05450110

APLICACIONES

Produto indicado para aplicações em metais, madeira com verniz, papel, papelão, vidro liso, PEBD, PEAD, PET, PP e porcelana.

Importante: Realizar testes de aplicação antes de adquirir um lote

FRONTAL

Cara frontal en papel térmico directo sin capa de protección, recomendado para uso en ambientes sin exposición a humedad, solventes, aceites y grasas.

Recomendado para rótulos y etiquetas autoadhesivos, para impresión de información variable (códigos de barras, marcaje, automatización comercial e industrial, etc.) en impresoras de cabezal térmico.

Tipo	Familia
Papel	Termico Directo

PROPIEDADES	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	70 ± 5
Espesor	NBR NM ISO 534/2006	75 ± 9

APROBACIÓN REGLAMENTARIA

BPA Free	FSC
Si	Si

ADHESIVO

Adhesivo hot melt permanente ADC5240.

Tipo	Composición
Permanente	Hot Melt

APROBACIÓN REGLAMENTARIA

FDA 21 CFR 175.105
Si

LINER

Papel Translúcido

Tipo
Papel

DESCRIPCIÓN

MÉTODO DE PRUEBA

VALOR

Gramaje

NBR ISO 536:2000

57 ± 5g/m²

Espesor

NBR NM ISO 534/2006

51 ± 5μ

PRODUCTO FINAL

DESCRIPCIÓN

MÉTODO DE PRUEBA

VALOR

Gramaje Total (g/m²)

NBR ISO 536:2000

145 ± 13

Espesor Total (μ)

NBR NM ISO 534/2006

143 ± 16

Adhesividad 180° - vidrio

FTM 1

≥ 1800 gf/pol

Loop Tack

FTM 9

≥ 1,4 kgf/pol

Release

FTM 4 - 10 m/min

4,0 - 15,0 gf/pol

Formato
Bobina

É identificado no verso com impressão COLACRIL HM, em amarelo ou sem impressão (neutro).

Revisión: 02/09/2024

1. A Colacril® garante a qualidade de seus produtos conforme especificações aqui mencionadas, mas não pode garantir o seu uso final. A Colacril® indica que sejam feitos testes antes de qualquer aplicação de seus produtos. Os produtos Colacril® têm garantia de 1 (um) ano, desde que mantidos em sua embalagem de origem, estocados em temperatura ambiente entre 20°C a 25°C e umidade relativa entre 40% a 50%. O tratamento corona dos Filmes NTC não são garantidos, pois a Colacril® não possui controle sobre as condições climáticas onde o material vai ficar exposto e estocado.

2. Produtos convertidos: Quando os produtos da Colacril® apresentarem problemas de conversão, o processo deverá ser interrompido imediatamente e comunicado à Colacril® para análise. Caso seja constatado problema no material da Colacril®, somente o produto fornecido (autoadesivo) será repostado. A reposição de produto industrializado dependerá de avaliação do departamento técnico da Colacril®.

3. A Colacril® não se responsabiliza pela má utilização dos seus produtos, bem como todos os danos causados em decorrência desta utilização indevida.

4. Para os valores e demais especificações técnicas de produto, consulte seu agente de vendas ou o departamento técnico da Colacril®.

Este documento poderá sofrer alterações a critério exclusivo da Colacril®, sem aviso prévio.

DIRECCIÓN:

Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana
Campo Mourão - PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500