beontag

Autoadhesivo | Acrílico | Papel | Termico Directo

COLACRIL® BAG TAG ECO

ITEM #305A4G32N

APLICACIONES

Producto indicado para aplicaciones en metales, madera con barniz, papeles lisos, vidrios lisos, PEBD, PET y porcelana. Importante: Hacer pruebas de aplicación antes de comprar un lote.

FRONTAL

Frontal en papel térmico directo sin capa de protección.

Indicado para aplicaciones en ambientes libres de humedad, solventes, aceites y grasas con doble laminación de película de Polipropileno biorientado (BOPP). Indicado para identificación de equipaje, alzas de bolsas y piezas plásticas o lotes de productos y materiales de
seguridad. Adecuado para impresión de datos variables (código de barras, identificación, automación comercial e industrial) en impresoras con cabezal térmico. Excelente rendimiento de impresión, con tintas para papeles, en sistemas flexográficos. Importante: Se recomienda hacer pruebas antes de comprar un lote.

Tipo
Papel

Familia
Termico Directo

PROPIEDADES	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	102 ± 9
Espessor	NBR NM ISO 534/2006	106 ± 15

ADHESIVO

Adhesivo acrílico permanente ADC200.

Tipo
Permanente

Composición
Acrílico

LINER

Papel translúcido.

Tipo
Papel

DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	60 ± 6
Espessor	NBR NM ISO 534/2006	55 ± 5

PRODUCTO FINAL

DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje Total (g/m²)		

NBR ISO 536:2000	182 ± 20	
Espesor Total (µ)	NBR NM ISO 534/2006	174 ± 22
Adhesividad 180° – vidrio	FTM 1	≥ 1400 gf/pol
Loop Tack	FTM 9	≥ 1,0 kgf/pol
Release	FTM 4 – 10 m/min	6,0 – 16,0 gf/pol

Temperatura de Aplicación 0°C	**Mínima Temperatura de Servicio** -40°C	**Máxima Temperatura de Servicio** 60°C

Formato
Bobina

Revisión: 01/03/2020

DIRECCIÓN:

Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana
Campo Mourão - PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500