

COLACRIL® BOPP BRANCO FOSCO NTC 60M / ADC260 / PET23M

ITEM #301A0P73N

FRONTAL Frontal en película BOPP (polipropileno biorientado) blanco fosco. Para este material se necesita usar tratador corona en línea. Indicado para etiquetas autoadhesivas, en película, que requieren durabilidad y buena calidad gráfica en impresión por termotransferencia (Ribbon resina) y lectura por escáneres de código de barras. Importante: Realizar consultas y pruebas con los Ribbons antes de cualquier definición. Buen rendimiento de impresión, con tintas para películas, en los sistemas offset, letterpress, silk screen y flexografía (UV, agua y solvente)		
Tipo Película	Familia BOPP	
PROPIEDADES	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	43 ± 7
Espesor	NBR NM ISO 534/2006	60 ± 10

ADHESIVO Adesivo acrílico permanente ADC260.		
Tipo Permanente	Composición Acrílico	
APROBACIÓN REGLAMENTARIA FDA 21 CFR 175.105 Si		

LINER Filme de poliéster (PET) transparente		
Tipo Filme		
DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	32 ± 3
Espesor	NBR NM ISO 534/2006	24 ± 2
APROBACIÓN REGLAMENTARIA Contacto directo con los alimentos Si		

PRODUCTO FINAL		
DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje Total (g/m²)	NBR ISO 536:2000	92 ± 12
Espesor Total (µ)	NBR NM ISO 534/2006	97 ± 14
Adhesividad 180° – vidrio	FTM 1	≥ 700
Loop Tack	FTM 9	≥ 1,3
Release	FTM 4– 10 m/min	4,0 – 14,0
Temperatura de Aplicación 0°C	Mínima Temperatura de Servicio -10°C	Máxima Temperatura de Servicio 60°C
Formato Bobina		

Revisión: 21/01/2025

DIRECCIÓN:
Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 – Jardim Lar Parana
Campo Mourão – PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500