beontag

Autoadhesivo | Acrílico | Película | BOPP

COLACRIL® BOPP BRANCO FOSCO NTC 60M / ADC1200 / GL52M

ITEM #301A4G152N

APLICACIONES

Producto indicado para aplicaciones en metales, madera com barniz, papel, papel reciclado, cartón, vidrio liso, PEBD, PET, PP y porcelana.
Importante: Hacer pruebas de aplicación antes de comprar un lote.

FRONTAL

Cara frontal en film de BOPP (polipropileno biorientado) blanco mate sin Top Coating.

Requiere tratamiento corona en línea.

Recomendado para rótulos y etiquetas autoadhesivas en film que requieran durabilidad y buena calidad gráfica en impresión por transferencia térmica (ribbon de resina) y lectura mediante escáneres de código de barras.
Importante: Consulte y realice pruebas con su proveedor de ribbon antes de qualquier definición.
Buen rendimiento de impresión con tintas para film en sistemas offset, letterpress, serigrafía y flexografía (UV, base agua y solvente).

Tipo
Película

Familia
BOPP

PROPIEDADES	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	43 ± 7
Espessor	NBR NM ISO 534/2006	60 ± 10

ADHESIVO

Adhesivo acrílico permanente ADC1200.

Tipo
Permanente

Composición
Acrílico

LINER

Papel Glassine

Tipo
Papel

DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	57 ± 5g/m²
Espessor	NBR NM ISO 534/2006	51 ± 5µ

APROBACIÓN REGLAMENTARIA

RoHS
No

Prop65
No

REACH
No

TPCH	CPSIA	UL
No	No	No

Contacto directo con los alimentos
No

PRODUCTO FINAL

DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje Total (g/m²)	NBR ISO 536:2000	123 ± 14
Espesor Total (µ)	NBR NM ISO 534/2006	130 ± 17
Adhesividad 180° – vidrio	FTM 1	≥ 800
Loop Tack	FTM 9	≥ 1,3
Release	FTM 4 – 10 m/min	2,0 – 10,0

Temperatura de Aplicación	Mínima Temperatura de Servicio	Máxima Temperatura de Servicio
0°C	-40°C	90°C

Formato
Bobina

Revisión: 28/01/2025

DIRECCIÓN:

Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana
Campo Mourão - PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500