

COLACRIL® BOPP BRANCO FOSCO TC 60M / ADC1000 / GL52M

ITEM #301A4G82C - 301A4G592N

APLICACIONES

Producto indicado para aplicaciones en metales, madera con y sin barniz, papel, cartón, bolsas de rafia, tejidos de algodón, vidrio liso, PEBD, PEAD PET, PP y porcelana. Importante: Hacer pruebas de aplicación antes de comprar un lote.

FRONTAL

Frontal en película BOPP (polipropileno biorientado) blanco fosco.

Para este material se necesita usar tratador corona en línea. Indicado para etiquetas autoadhesivas, en película, que requieren durabilidad y buena calidad gráfica en impresión por termotransferencia (Ribbon resina) y lectura por escáneres de código de barras. Importante: Realizar consultas y pruebas con los Ribbons antes de cualquier definición. Buen rendimiento de impresión, con tintas para películas, en los sistemas offset, letterpress, silk screen y flexografía (UV, agua y solvente)

Tipo Película	Familia BOPP
-------------------------	------------------------

PROPIEDADES	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	43 ± 7
Espesor	NBR NM ISO 534/2006	60 ± 10

ADHESIVO

Adhesivo acrílico permanente ADC1000.

Tipo Permanente	Composición Acrílico
---------------------------	--------------------------------

LINER

Papel Glassine

Tipo Papel

DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	57 ± 5g/m ²
Espesor	NBR NM ISO 534/2006	51 ± 5μ

APROBACIÓN REGLAMENTARIA

RoHS No	Prop65 No	REACH No
TPCH No	CPSIA No	UL No

Contacto directo con los alimentos

No

PRODUCTO FINAL

DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje Total (g/m²)	NBR ISO 536:2000	122 ± 14
Espesor Total (μ)	NBR NM ISO 534/2006	129 ± 17
Adhesividad 180° - vidrio	FTM 1	≥ 500 gf/pol
Loop Tack	FTM 9	≥ 1,0 kgf/pol
Release	FTM 4 - 10 m/min	2,0 - 10,0 gf/pol

Temperatura de Aplicación
-10°C

Mínima Temperatura de Servicio
-40°C

Máxima Temperatura de Servicio
90°C

Formato
Bobina

É identificado no verso com a impressão COLACRIL, em cinza ou sem impressão (neutro).

Revisión: 01/12/2023

DIRECCIÓN:

Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana
Campo Mourão - PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500