

COLACRIL® BOPP BRANCO TC 60M / ADC5240 / PET 23M

ITEM #305H0P22N - 301H0P33N

APLICACIONES

Producto recomendado para una amplia variedad de sustratos. Ofrece excelente adhesión incluso en superficies rugosas como cartón. Además, garantiza alto rendimiento en materiales de baja energía superficial como PEAD y PEBD.

Importante: Realizar pruebas de aplicación antes de adquirir un lote.

FRONTAL Cara frontal en film blanca brillante de BOPP (polipropileno biorientado) Material TOP Coating. &nbsp;Recomendado para rótulos y etiquetas autoadhesivas en film que requieren alto brillo, durabilidad y excelente calidad gráfica. Excelente rendimiento de impresión, con tintas para film en los sistemas flexo (UV, base agua y solvente), rotograbado (base solvente), letterpress (UV), serigrafía (UV) y hot stamp.		
Tipo Película Top Coating Si	Familia BOPP	
PROPIEDADES	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	43 ± 7
Espesor	NBR NM ISO 534/2006	60 ± 10
ADHESIVO Adhesivo hot melt permanente ADC5240.		
Tipo Permanente	Composición Hot Melt	
APROBACIÓN REGLAMENTARIA FDA 21 CFR 175.105 Si		
LINER Filme de poliéster (PET) transparente		
Tipo Filme		
DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje		

NBR ISO 536:2000	32 ± 3	
Espesor	NBR NM ISO 534/2006	24 ± 2
APROBACIÓN REGLAMENTARIA		
Contacto directo con los alimentos		
Si		

PRODUCTO FINAL		
DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje Total (g/m²)	NBR ISO 536:2000	93 ± 12
Espesor Total (µ)	NBR NM ISO 534/2006	98 ± 14
Adhesividad 180° – vidrio	FTM 1	≥ 1200
Loop Tack	FTM 9	≥ 1,3
Release	FTM 4 – 10 m/min	4,0 – 12,0
Temperatura de Aplicación 7°C	Mínima Temperatura de Servicio -3°C	Máxima Temperatura de Servicio 65°C
Formato Bobina		

Revisión: 15/01/2025

1. Colacril® garantiza la calidad de sus productos de acuerdo con las especificaciones aquí mencionadas, pero no puede garantizar su uso final. Colacril® recomienda la realización de pruebas antes de cualquier aplicación de sus productos. 2. Los productos Colacril® tienen garantía de 1 (un) año, siempre que se conserven en su embalaje original, almacenados a temperatura ambiente entre 20°C y 25°C y humedad relativa entre 40% y 50%. El tratamiento corona en las películas NTC no está garantizado, ya que Colacril® no controla las condiciones climáticas de exposición y almacenamiento del material.
2. Productos convertidos: cuando los productos de Colacril® presenten problemas de conversión, el proceso deberá interrumpirse inmediatamente y notificarse a Colacril® para su análisis. En el caso de que se verifique un problema en el material Colacril®, sólo se sustituirá el producto suministrado (autoadhesivo). La reposición del producto industrializado estará sujeta a evaluación por parte del departamento técnico de Colacril®.
3. Colacril® no se responsabiliza por el uso inadecuado de sus productos, ni por los daños derivados de dicha utilización incorrecta.
4. Para precios y demás especificaciones técnicas del producto, consulte a su agente de ventas o al departamento técnico de Colacril®.
- Colacril® podrá modificar este documento sin previo aviso.

DIRECCIÓN:
Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana
Campo Mourão - PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500