

COLACRIL® BOPP BRANCO TC 60M / ADC210 / 130G

ITEM #07005420

APLICACIONES

Producto indicado para aplicaciones en metales, madera com barniz, papeles lisos, vidrios lisos, PET y porcelana. No está indicado para el uso en offset plana (hojas), no tiene deslizamiento. Importante: Hacer pruebas de aplicación antes de comprar un lote.

FRONTAL

Frontal en película BOPP (polipropileno biorientado) blanco brillante.

Material TOP Coating Indicado para etiquetas autoadhesivas, en película, que requieren alto brillo, durabilidad y excelente calidad de impresión gráfica. Excelente rendimiento de impresión, con tintas para películas, en los sistemas de flexografía (UV, agua y solvente), huecograbado (solvente), letterpress (UV), serigrafía (UV) y hot stamp.

Tipo Película	Familia BOPP
Top Coating Si	

PROPIEDADES	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	43 ± 7
Espesor	NBR NM ISO 534/2006	60 ± 10

ADHESIVO

Adhesivo acrílico permanente ADC210.

Tipo Permanente	Composición Acrílico
---------------------------	--------------------------------

LINER

Papel estucado

Tipo Papel

DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	130 ± 6
Espesor	NBR NM ISO 534/2006	135 ± 10

PRODUCTO FINAL

DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
-------------	------------------	-------

Gramaje Total (g/m²)

NBR ISO 536:2000	190 ± 15	
Espesor Total (μ)	NBR NM ISO 534/2006	208 ± 22
Adhesividad 180° - vidrio	FTM 1	≥ 700 gf/pol
Loop Tack	FTM 9	≥ 1,0 kgf/pol
Release	FTM 4 - 10 m/min	18,0 - 28,0 gf/pol

Temperatura de Aplicación 0°C	Mínima Temperatura de Servicio -40°C	Máxima Temperatura de Servicio 90°C
---	--	---

Formato
Bobina e Folha

Para los códigos de las hojas, consulte su agente de ventas Beontag®

Revisión: 01/05/2021

DIRECCIÓN:

Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana
Campo Mourão - PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500