

COLACRIL® BOPP METALIZADO TC EX 50M / ADC1000 / GL52M

ITEM #301A3G232N

APLICACIONES

Producto indicado para aplicaciones en metales, madera con y sin barniz, papel, cartón, bolsas de rafia, tejidos de algodón, vidrio liso, PEBD, PEAD PET, PP y porcelana. Importante: Hacer pruebas de aplicación antes de comprar un lote.

FRONTAL

Cara frontal en film de BOPP (polipropileno biorientado) metalizado plata extrabrillante.

Material Top Coating.

Recomendado para rótulos y etiquetas autoadhesivas en film que requieran un brillo metalizado extra, durabilidad, buena resistencia a la oxidación y una calidad gráfica óptima.

Excelente rendimiento de impresión en impresoras digitales Dry Tonner. Para otros tipos de impresión, contactar al área técnica. Importante: producto sensible a rayados.

| | |
|--------------------|----------------|
| Tipo | Familia |
| Película | BOPP |
| Top Coating | |
| Si | |

| PROPIEDADES | MÉTODO DE PRUEBA | VALOR |
|----------------|---------------------|--------|
| Gramaje | NBR ISO 536:2000 | 45 ± 4 |
| Espesor | NBR NM ISO 534/2006 | 50 ± 7 |

ADHESIVO

Adhesivo acrílico permanente ADC1000.

| | |
|-------------|--------------------|
| Tipo | Composición |
| Permanente | Acrílico |

LINER

Papel Glassine

| |
|-------------|
| Tipo |
| Papel |

| DESCRIPCIÓN | MÉTODO DE PRUEBA | VALOR |
|----------------|---------------------|------------------------|
| Gramaje | NBR ISO 536:2000 | 57 ± 5g/m ² |
| Espesor | NBR NM ISO 534/2006 | 51 ± 5μ |

APROBACIÓN REGLAMENTARIA

RoHS
No

Prop65
No

REACH
No

TPCH
No

CPSIA
No

UL
No

Contacto directo con los alimentos
No

PRODUCTO FINAL

DESCRIPCIÓN

MÉTODO DE PRUEBA

VALOR

Gramaje Total (g/m²)

NBR ISO 536:2000

124 ± 11

Espesor Total (μ)

NBR NM ISO 534/2006

119 ± 14

Adhesividad 180° - vidrio

FTM 1

≥ 500 gf/pol

Loop Tack

FTM 9

≥ 1,0 kgf/pol

Release

FTM 4
- 10 m/min

2,0 - 10,0 gf/pol

Temperatura de Aplicación
-10°C

Mínima Temperatura de Servicio
-40°C

Máxima Temperatura de Servicio
90°C

Formato
Bobina

Revisión: 01/12/2023

DIRECCIÓN:

Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana
Campo Mourão - PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500