beontag

Autoadhesivo | Acrílico | Película | BOPP

COLACRIL® BOPP TRANSPARENTE TC 50M / ADC810 / GL52M

ITEM #301A4G472N

APLICACIONES

Producto desarrollado para poder ser fácilmente extraído en los distintos sustratos como metales, vidrio liso, madeira con barniz, PEBD, PEAD, PP y porcelana. Excepto superfícies acrílicas. La exposición prolongada al U.V. puede comprometer las características de extracción limpia de este adhesivo. Importante: Hacer pruebas de aplicación antes de comprar un lote.

FRONTAL

Tipo
Película

Familia
BOPP

PROPIEDADES	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	45 ± 5
Espessor	NBR NM ISO 534/2006	50 ± 5

ADHESIVO

Adhesivo acrílico extraíble ADC810.

Tipo
Reposicionable

Composición
Acrílico

LINER

Papel Glassine

Tipo
Papel

DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	57 ± 5g/m²
Espessor	NBR NM ISO 534/2006	51 ± 5µ

APROBACIÓN REGLAMENTARIA

RoHS
No

Prop65
No

REACH
No

TPCH
No

CPSIA
No

UL
No

Contacto directo con los alimentos
No

PRODUCTO FINAL

DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje Total (g/m²)	NBR ISO 536:2000	112 ± 12
Espesor Total (µ)	NBR NM ISO 534/2006	107 ± 12
Adhesividad 180° – vidrio	FTM 1	≥ 300
Loop Tack	FTM 9	≥ 0,25
Release	FTM 4 – 10 m/min	2,0 – 10,0

Temperatura de Aplicación
10°C

Mínima Temperatura de Servicio
0°C

Máxima Temperatura de Servicio
60°C

Formato
Bobina

Revisión: 28/01/2025

DIRECCIÓN:

Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana
Campo Mourão - PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500