

COLACRIL® BRANCO FOSCO 63G / ADC1200 / 85G



The mark of
responsible forestry

ITEM #05530311 - 05530310 Para códigos de folhas, consulte seu agente de vendas Colacril®.

APLICACIONES

Producto indicado para aplicaciones en metales, madera con barniz, papel, papel reciclado, cartón, vidrio liso, PEBD, PET, PP y porcelana. Importante: Hacer pruebas de aplicación antes de comprar un lote.

FRONTAL

Frontal en papel bond (offset).

Indicado para etiquetas de papel autoadhesivas que requieren buena calidad gráfica y de adherencia. Excelente rendimiento de impresión, con tintas para papeles, en los sistemas flexográficos (UV, agua y solvente), offset rotativa, inyección de tinta y laminación en frío.

Tipo Papel	Familia Bond
----------------------	------------------------

PROPIEDADES	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	63 ± 5
Espesor	NBR NM ISO 534/2006	82 ± 15

APROBACIÓN REGLAMENTARIA

FSC
Si

ADHESIVO

Adhesivo acrílico permanente ADC1200.

Tipo Permanente	Composición Acrílico
---------------------------	--------------------------------

LINER

Papel estucado

Tipo Papel

DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
-------------	------------------	-------

Gramaje	NBR ISO 536:2000	85 ± 5
Espesor	NBR NM ISO 534/2006	81 ± 8

PRODUCTO FINAL

DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje Total (g/m²)	NBR ISO 536:2000	176 ± 12
Espesor Total (μ)	NBR NM ISO 534/2006	187 ± 25
Adhesividad 180° - vidrio	FTM 1	≥ 1600 gf/pol
Loop Tack	FTM 9	≥ 1,2 kgf/pol
Release	FTM 4 - 10 m/min	8,0 - 20,0 gf/pol

Temperatura de Aplicación 0°C	Mínima Temperatura de Servicio -40°C	Máxima Temperatura de Servicio 90°C
---	--	---

Formato
Bobina e Folha

Para los códigos de las hojas, consulte su agente de ventas Beontag®

Revisión: 01/03/2020

DIRECCIÓN:

Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana
Campo Mourão - PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500