

COLACRIL® BRANCO FOSCO LASER 75G / ADC240 / 80G



The mark of
responsible forestry

ITEM #306A6C02C - 312A6C23N - 306A6C02C - 56331330

APLICACIONES

Producto indicado para aplicaciones en metales, madera con y sin barniz, papel, papel reciclado, cartón, vidrio liso, PEBD, PET, PP y porcelana. Importante: Hacer pruebas de aplicación antes de comprar un lote.

FRONTAL

Frontal en papel bond (offset).

Indicado para etiquetas de papel autoadhesivas en hojas o bobinas que requieren buena calidad gráfica y de adherencia. Excelente rendimiento en impresoras laser y plotter.

Tipo Papel	Familia Bond
----------------------	------------------------

PROPIEDADES	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	75 ± 5
Espesor	NBR NM ISO 534/2006	95 ± 9

APROBACIÓN REGLAMENTARIA

FSC
Sí

ADHESIVO

Adhesivo acrílico permanente ADC240.

Tipo Permanente	Composición Acrílico
---------------------------	--------------------------------

LINER

Papel estucado

Tipo Papel

DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	78 ± 5

Espesor

NBR NM ISO 534/2006

72 ± 5

PRODUCTO FINAL**DESCRIPCIÓN****MÉTODO DE PRUEBA****VALOR****Gramaje Total (g/m²)**

NBR ISO 536:2000

178 ± 12

Espesor Total (μ)

NBR NM ISO 534/2006

188 ± 16

Adhesividad 180° - vidrio

FTM 1

≥ 1500

Loop Tack

FTM 9

≥ 1,4

ReleaseFTM 4
- 10 m/min

15,0 - 45,0

Temperatura de Aplicación

0°C

Mínima Temperatura de Servicio

-40°C

Máxima Temperatura de Servicio

90°C

Formato

Bobina

Para los códigos de las hojas, consulte su agente de ventas Beontag®

Revisión: 16/01/2025

DIRECCIÓN:

Beontag

Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana

Campo Mourão - PR, Brasil

+55 (44) 3518-3500