

COLACRIL® COUCHÊ / ADC200 / 85G



The mark of
responsible forestry

FRONTAL

Frontal en papel estucado.

Indicado para etiquetas de papel autoadhesivas en hojas o bobinas que requieren calidad gráfica y de adherencia. Buen rendimiento de impresión, con tintas para papeles, en sistemas de flexografía (UV, agua y solvente), huecograbado (agua y solvente), letterpress (UV), tipografía (solvente), offset (UV y convencional) plana y rotativa, y serigrafía (UV y convencional). Para otros sistemas de impresión se recomienda hacer pruebas de homologación.

Tipo Papel	Familia Estucado
----------------------	----------------------------

PROPIEDADES	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	78 ± 6
Espesor	NBR NM ISO 534/2006	70 ± 10

APROBACIÓN REGLAMENTARIA

FSC
Si

Para los códigos de las hojas, consulte su agente de ventas Beontag®

ADHESIVO

Adhesivo acrílico permanente ADC200.

Tipo Permanente	Composición Acrílico
---------------------------	--------------------------------

LINER

Papel estucado

Tipo Papel

DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	85 ± 5
Espesor	NBR NM ISO 534/2006	81 ± 8

PRODUCTO FINAL

DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje Total (g/m²)	NBR ISO 536:2000	182 ± 13
Espesor Total (μ)	NBR NM ISO 534/2006	166 ± 20
Adhesividad 180° - vidrio	FTM 1	≥ 1600 gf/pol
Loop Tack	FTM 9	≥ 1,0 kgf/pol
Release	FTM 4 - 10 m/min	8,0 - 20,0 gf/pol
Temperatura de Aplicación 0°C	Mínima Temperatura de Servicio -40°C	Máxima Temperatura de Servicio 90°C
Formato Folha		
Para los códigos de las hojas, consulte su agente de ventas Beontag®		

Revisión: 10/02/2024

DIRECCIÓN:

Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana
Campo Mourão - PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500