

COLACRIL® COUCHÊ PLUS / ADC5240 / PET 23M



The mark of
responsible forestry

ITEM #303H0P73N / 303H0P22N

APLICACIONES

Producto recomendado para una amplia variedad de sustratos. Ofrece excelente adhesión incluso en superficies rugosas como cartón. Además, garantiza alto rendimiento en materiales de baja energía superficial como PEAD y PEBD.

Importante: Realizar pruebas de aplicación antes de adquirir un lote.

Produto indicado para aplicações em metais, madeira com verniz, papel, papelão, vidro liso, PEBD, PEAD, PET, PP e porcelana.

Importante:

Realizar testes de aplicação antes de adquirir um lote

FRONTAL

Cara frontal en papel estucado.

Recomendado para aplicaciones de doble uso (DU), es decir, tras la aplicación inicial de la etiqueta o rótulo, hay un liner adicional para una segunda aplicación (que puede ser posterior), sin dañar la cara frontal. Se garantiza el mismo resultado en ambas aplicaciones, ya que las dos capas de adhesivo están protegidas por liners individuales.

Rendimiento de impresión óptimo con tintas para papel en flexografía (UV, base agua y solvente) y offset rotativo (UV y convencional). Recomendamos pruebas de validación para otros sistemas de impresión.

Tipo Papel	Familia Estucado
----------------------	----------------------------

PROPIEDADES	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	80 ± 4
Espesor	NBR NM ISO 534/2006	70 ± 9

APROBACIÓN REGLAMENTARIA

FSC
Si

ADHESIVO

Adhesivo hot melt permanente ADC5240.

Tipo Permanente	Composición Hot Melt
---------------------------	--------------------------------

APROBACIÓN REGLAMENTARIA

FDA 21 CFR 175.105
Si

LINER

Filme de poliéster (PET) transparente

Tipo
Filme**DESCRIPCIÓN****MÉTODO DE PRUEBA****VALOR****Gramaje**

NBR ISO 536:2000

32 ± 3

Espesor

NBR NM ISO 534/2006

24 ± 2

APROBACIÓN REGLAMENTARIA**Contacto directo con los alimentos**
Si**PRODUCTO FINAL****DESCRIPCIÓN****MÉTODO DE PRUEBA****VALOR****Gramaje Total (g/m²)**

NBR ISO 536:2000

125 ± 10

Espesor Total (µ)

NBR NM ISO 534/2006

104 ± 13

Adhesividad 180° - vidrio

FTM 1

≥ 1800 gf/pol

Loop Tack

FTM 9

≥ 1,4

Release

FTM 4 - 10 m/min

4,0 - 12,0

Formato
Bobina

Revisión: 01/05/2024

1. Colacril® garantiza la calidad de sus productos de acuerdo con las especificaciones aquí mencionadas pero no puede garantizar su uso final. Colacril® recomienda la realización de pruebas antes de cualquier aplicación de sus productos. 2. Los productos Colacril® tienen garantía de 1 (un) año, siempre que se conserven en su embalaje original, almacenados a temperatura ambiente entre 20°C y 25°C y humedad relativa entre 40% y 50%. El tratamiento corona en las películas NTC no está garantizado, ya que Colacril® no controla las condiciones climáticas de exposición y almacenamiento del material.

2. Productos convertidos: cuando los productos de Colacril® presenten problemas de conversión, el proceso deberá interrumpirse inmediatamente y notificarse a Colacril® para su análisis. En el caso de que se verifique un problema en el material Colacril®, sólo se sustituirá el producto suministrado (autoadhesivo). La reposición del producto industrializado estará sujeta a evaluación por parte del departamento técnico de Colacril®.

3. Colacril® no se responsabiliza por el uso inadecuado de sus productos, ni por los daños derivados de dicha utilización incorrecta.

4. Para precios y demás especificaciones técnicas del producto, consulte a su agente de ventas o al departamento técnico de Colacril®.

Colacril® podrá modificar este documento sin previo aviso.

DIRECCIÓN:

Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana
Campo Mourão - PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500