

COLACRIL® COUCHÊ PLUS / ADC200F / 60G



ITEM #303A5G73N

APLICACIONES

Producto indicado para aplicaciones en metales, madera con barniz, papeles lisos y porcelana. Importante: Hacer pruebas de aplicación antes de comprar un lote.

FRONTAL Frontal en papel estucado. Indicado para etiquetas autoadhesivas, en papel, que requieren buena calidad de impresión y de adherencia. Excelente rendimiento de impresión, con tintas para papeles, en sistemas de flexografía (UV, agua y solvente) y offset (UV y convencional) rotativa. Para otros sistemas de impresión se recomienda hacer pruebas de homologación.		
Tipo Papel	Familia Estucado	
PROPIEDADES	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	75 ± 5
Espesor	NBR NM ISO 534/2006	66 ± 9
APROBACIÓN REGLAMENTARIA FSC Si		
ADHESIVO Adhesivo acrílico permanente ADC200F		
Tipo Permanente	Composición Acrílico	
LINER Papel Translúcido		
Tipo Papel		
DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR

Gramaje	NBR ISO 536:2000	57 ± 5g/m²
Espesor	NBR NM ISO 534/2006	51 ± 5µ

PRODUCTO FINAL		
DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje Total (g/m²)	NBR ISO 536:2000	143 ± 12
Espesor Total (µ)	NBR NM ISO 534/2006	124 ± 16
Adhesividad 180° – vidrio	FTM 1	≥ 1000 gf/pol
Loop Tack	FTM 9	≥ 0,7 kgf/pol
Release	FTM 4 – 10 m/min	6,0 – 20,0 gf/pol
Temperatura de Aplicación 0°C	Mínima Temperatura de Servicio -40°C	Máxima Temperatura de Servicio 90°C
Formato Bobina		
É identificado no verso com impressão COLACRIL, em azul e também sem impressão (neutro).		

Revisión: 26/03/2024

DIRECCIÓN:
Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 – Jardim Lar Parana
Campo Mourão – PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500