

COLACRIL® COUCHÊ PLUS / ADC5240 / 60G



The mark of
responsible forestry

ITEM #303H5G33C - 303H5G43N - 303H5G42C - 303H5G42N - 315H5G03C - 315H5G03N

APLICACIONES

Producto indicado para aplicaciones en metales, madera con barniz, papel, cartón, vidrio liso, PEBD, PEAD, PET, PP y porcelana. Importante: Hacer pruebas de aplicación antes de comprar un lote.

FRONTAL

Frontal en papel estucado.

Indicado para etiquetas autoadhesivas, en papel, que requieren buena calidad de impresión y de adherencia. Excelente rendimiento de impresión, con tintas para papeles, en sistemas de flexografía (UV, agua y solvente) y offset (UV y convencional) rotativa. Para otros sistemas de impresión se recomienda hacer pruebas de homologación.

Tipo	Familia
Papel	Estucado

PROPIEDADES	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	75 ± 5
Espesor	NBR NM ISO 534/2006	66 ± 9

APROBACIÓN REGLAMENTARIA

FSC
Si

ADHESIVO

Adhesivo hot melt permanente ADC5240.

Tipo	Composición
Permanente	Hot Melt

APROBACIÓN REGLAMENTARIA

FDA 21 CFR 175.105
Si

LINER

Papel Translúcido

Tipo

Papel

DESCRIPCIÓN

MÉTODO DE PRUEBA

VALOR

Gramaje

NBR ISO 536:2000

57 ± 5g/m²

Espesor

NBR NM ISO 534/2006

51 ± 5μ

PRODUCTO FINAL

DESCRIPCIÓN

MÉTODO DE PRUEBA

VALOR

Gramaje Total (g/m²)

NBR ISO 536:2000

150 ± 12

Espesor Total (μ)

NBR NM ISO 534/2006

131 ± 16

Adhesividad 180° - vidrio

FTM 1

≥ 1800 gf/pol

Loop Tack

FTM 9

≥ 1,4 kgf/pol

Release

FTM 4
- 10 m/min

3,0 - 14 gf/pol

Temperatura de Aplicación
7°C

Mínima Temperatura de Servicio
-3°C

Máxima Temperatura de Servicio
65°C

Formato
Bobina

É identificado no verso com impressão COLACRIL HM, em amarelo ou sem impressão (neutro).

Revisión: 01/12/2023

DIRECCIÓN:

Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana
Campo Mourão - PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500