

# COLACRIL® TÉRMICO ECO 70GR / ADC200 / 60GR



The mark of  
responsible forestry

ITEM #05800111 / 05800110

## APLICACIONES

Produto indicado para aplicações em metais, madeira com verniz, papéis lisos, vidros lisos, PEBD, PET e porcelana. &nbsp;

Importante:

Realizar testes de aplicação antes de adquirir um lote.&nbsp;

### FRONTAL

Frontal em papel térmico directo sin camada de protección, indicado para aplicación en ambientes libres de humedad o con solventes, aceites y grasas.

Indicado para etiquetas autoadhesivas, para impresión de datos variables (código de barras, marcaciones, automatización comercial e industrial, etc) con impresoras de cabezal térmico.

<b>Tipo</b> Papel	<b>Familia</b> Termico Directo
----------------------	-----------------------------------

PROPIEDADES	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
<b>Gramaje</b>	NBR ISO 536:2000	70 ± 5
<b>Espesor</b>	NBR NM ISO 534/2006	75 ± 9

### APROBACIÓN REGLAMENTARIA

<b>BPA Free</b> Si	<b>FSC</b> Si
-----------------------	------------------

### ADHESIVO

Adhesivo acrílico permanente ADC200.

<b>Tipo</b> Permanente	<b>Composición</b> Acrílico
---------------------------	--------------------------------

### LINER

Papel Translúcido

<b>Tipo</b> Papel
----------------------

DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
<b>Gramaje</b>	NBR ISO 536:2000	57 ± 5g/m <sup>2</sup>
<b>Espesor</b>	NBR NM ISO 534/2006	51 ± 5μ

## PRODUCTO FINAL

DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
<b>Adhesividad 180° - vidrio</b>	FTM 1	≥ 1400 gf/pol
<b>Loop Tack</b>	FTM 9	≥ 1,0 kgf/pol
<b>Release</b>	FTM 4 - 10 m/min	4,0 - 15,0 gf/pol

**Formato**  
Bobina

Revisión: 01/05/2024

1. A Colacril® garante a qualidade de seus produtos conforme especificações aqui mencionadas, mas não pode garantir o seu uso final. A Colacril® indica que sejam feitos testes antes de qualquer aplicação de seus produtos. Os produtos Colacril® têm garantia de 1 (um) ano, desde que mantidos em sua embalagem de origem, estocados em temperatura ambiente entre 20°C a 25°C e umidade relativa entre 40% a 50%. O tratamento corona dos Filmes NTC não são garantidos, pois a Colacril® não possui controle sobre as condições climáticas onde o material vai ficar exposto e estocado.
  2. Produtos convertidos: Quando os produtos da Colacril® apresentarem problemas de conversão, o processo deverá ser interrompido imediatamente e comunicado à Colacril® para análise. Caso seja constatado problema no material da Colacril®, somente o produto fornecido (autoadesivo) será repostado. A reposição de produto industrializado dependerá de avaliação do departamento técnico da Colacril®.
  3. A Colacril® não se responsabiliza pela má utilização dos seus produtos, bem como todos os danos causados em decorrência desta utilização indevida.
  4. Para os valores e demais especificações técnicas de produto, consulte seu agente de vendas ou o departamento técnico da Colacril®.
- Este documento poderá sofrer alterações a critério exclusivo da Colacril®, sem aviso prévio.

#### DIRECCIÓN:

Beontag  
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana  
Campo Mourão - PR, Brasil  
+55 (44) 3518-3500