

COLACRIL® TRANSTÉRMICO PREMIUM / ADC3000 / 60G



ITEM #310H5G113N

APLICACIONES

Producto indicado para aplicaciones en metales, madera con y sin barniz, papel, cartón, vidrio liso, PEBD, PEAD, PET, PP y porcelana. Importante: Hacer pruebas de aplicación antes de comprar un lote.

</

Tipo Papel		
DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	57 ± 5g/m²
Espesor	NBR NM ISO 534/2006	51 ± 5µ

PRODUCTO FINAL		
DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje Total (g/m²)	NBR ISO 536:2000	145 ± 12
Espesor Total (µ)	NBR NM ISO 534/2006	128 ± 14
Adhesividad 180° - vidrio	FTM 1	≥ 1500 gf/pol
Loop Tack	FTM 9	≥ 1,50 kgf/pol
Release	FTM 4 - 10 m/min	5,0 - 16,0 gf/pol
Temperatura de Aplicación -26°C	Mínima Temperatura de Servicio -40°C	Máxima Temperatura de Servicio 65°C
Formato Bobina		

Revisión: 01/12/2023

DIRECCIÓN:
Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana
Campo Mourão - PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500