

## COLACRIL® BOPP BRANCO FOSCO NTC 60M / ADC1000 / GL52M

## APLICAÇÕES

Ótima adesão em superfícies lisas e regulares, como PET, PEAD, PEBD, vidro, papel liso e papelão em condições de umidade e congelamento.

Não é adequado para superfícies com plastificantes ou agentes desmoldantes.

Importante: Realizar testes de aplicação antes de adquirir um lote.

## FRONTAL

Frontal em filme de BOPP (polipropileno biorientado) branco fosco.

Para este material é necessário uso de tratador corona em linha. Indicado para rótulos e etiquetas autoadesivas, em filme, que requeiram durabilidade e boa qualidade gráfica em impressão por termotransferência (ribbon resina) e leitura por scanners de código de barra. Importante: Realizar consultas e testes com seu fornecedor de ribbons antes de qualquer definição. Bom desempenho de impressão, com tintas para filmes, nos sistemas offset, letterpress, silk screen e flexografia (UV, água e solvente)

<b>Tipo</b> Filme	<b>Família</b> BOPP
----------------------	------------------------

PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
<b>Gramatura (g/m<sup>2</sup>)</b>	NBR ISO 536:2000	43 ± 7
<b>Espessura (μ)</b>	NBR NM ISO 534/2006	60 ± 10

## ADESIVO

Adesivo acrílico permanente ADC1000.

<b>Tipo</b> Permanente	<b>Composição</b> Acrílico
---------------------------	-------------------------------

**REGULATÓRIOS**  
FDA 21 CFR 175.105  
Não

## LINER

Papel Glassine

<b>Tipo</b> Papel
----------------------

PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
<b>Gramatura (g/m<sup>2</sup>)</b>	NBR ISO 536:2000	57 ± 5
<b>Espessura (μ)</b>	NBR NM ISO 534/2006	51 ± 5

**PRODUTO FINAL****PROPRIEDADES****MÉTODO****VALOR****Gramatura total (g/m<sup>2</sup>)**

NBR ISO 536:2000

122 ± 14

**Espessura total (μ)**

NBR NM ISO 534/2006

129 ± 17

**Adesividade 180° - Vidro (gf/pol)**

FTM 1

≥ 500

**Loop Tack (kgf/pol)**

FTM 9

≥ 1,0

**Release (gf/pol)**FTM 4  
- 10 m/min

2,0 - 10,0

**Temperatura mínima de aplicação**  
-10°C**Temperatura mínima de serviço**  
-40°C**Temperatura máxima de serviço**  
90°C**Formato**  
Bobina**SKU**  
301A4G32N; 301A4G32C; 301A3G43N

É identificado no verso com a impressão COLACRIL, em cinza ou sem impressão (neutro).

Revisão: 01/12/2023

1. A Colacril® garante a qualidade de seus produtos conforme especificações aqui mencionadas, mas não pode garantir o seu uso final. A Colacril® indica que sejam feitos testes antes de qualquer aplicação de seus produtos. Os produtos Colacril® têm garantia de 1 (um) ano, desde que mantidos em sua embalagem de origem, estocados em temperatura ambiente entre 20°C a 25°C e umidade relativa entre 40% a 50%. O tratamento corona dos Filmes NTC não são garantidos, pois a Colacril® não possui controle sobre as condições climáticas onde o material vai ficar exposto e estocado.

2. Produtos convertidos: Quando os produtos da Colacril® apresentarem problemas de conversão, o processo deverá ser interrompido imediatamente e comunicado à Colacril® para análise. Caso seja constatado problema no material da Colacril®, somente o produto fornecido (autoadesivo) será repostado. A reposição de produto industrializado dependerá de avaliação do departamento técnico da Colacril®.

3. A Colacril® não se responsabiliza pela má utilização dos seus produtos, bem como todos os danos causados em decorrência desta utilização indevida.

4. Para os valores e demais especificações técnicas de produto, consulte seu agente de vendas ou o departamento técnico da Colacril®.

Este documento poderá sofrer alterações a critério exclusivo da Colacril®, sem aviso prévio.

**ENDEREÇO:**Beontag  
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana  
Campo Mourão - PR, Brasil  
+55 (44) 3518-3500