beontag

Autoadesivo | Acrílico | Papel | Couchê

COLACRIL® COUCHÊ 80G / ADC1000S / 60G

FSC www.fsc.org FSC® C100026 The mark of responsible forestry

APLICAÇÕES

Boa adesão em superfícies lisas e regulares, como PET, PEAD, PEBD, vidro e papel liso.

Não é adequado para superfícies com plastificantes ou agentes desmoldantes.

Importante: Realizar testes de aplicação antes de adquirir um lote.

FRONTAL

Frontal em papel couchê.

Indicado para rótulos e etiquetas autoadesivas, em papel, que requeiram excelente qualidade de impressão e de adesão. Excelente desempenho de impressão, com tintas para papéis, nos sistemas de flexografia (UV, água e solvente), rotogravura (água e solvente), letterpress (UV), tipografia (solvente), offset (UV e convencional), rotativa e serigrafia (UV e convencional).

Tipo
Papel

Família
Couchê

PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
Gramatura (g/m²)	NBR ISO 536:2000	80 ± 5
Espessura (µ)	NBR NM ISO 534/2006	68 ± 6

REGULATÓRIOS

FSC
Sim

ADESIVO

Adesivo acrílico permanente ADC1000S.

Tipo
Permanente

Composição
Acrílico

REGULATÓRIOS

FDA 21 CFR 175.105
Não

LINER

Papel Translúcido

Tipo
Papel

PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
Gramatura (g/m²)	NBR ISO 536:2000	57 ± 5
Espessura (µ)	NBR NM ISO 534/2006	51 ± 5

PRODUTO FINAL

PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
Gramatura total (g/m²)	NBR ISO 536:2000	161 ± 12
Espessura total (µ)	NBR NM ISO 534/2006	139 ± 13
Adesividade 180° - Vidro (gf/pol)	FTM 1	≥ 1400
Loop Tack (kgf/pol)	FTM 9	≥ 1,1
Release (gf/pol)	FTM 4 – 10 m/min	4,0 – 14,0

Temperatura mínima de aplicação
-10°C

Temperatura mínima de serviço
-40°C

Temperatura máxima de serviço
90°C

Formato
Bobina

SKU
303A5G33C

É identificado no verso com a impressão COLACRIL, em cinza.

Revisão: 01/05/2024

1. A Beontag® garante a qualidade de seus produtos conforme especificações aqui mencionadas, mas não pode garantir o seu uso final. A Beontag® indica que sejam feitos testes antes de qualquer aplicação de seus produtos. Os produtos Beontag® têm garantia de 1 (um) ano, desde que mantidos em sua embalagem de origem, estocados em temperatura ambiente entre 20°C a 25°C e umidade relativa entre 40% a 50%. O tratamento corona dos Filmes NTC não são garantidos, pois a Beontag® não possui controle sobre as condições climáticas onde o material vai ficar exposto e estocado.

2. Produtos convertidos: Quando os produtos da Beontag® apresentarem problemas de conversão, o processo deverá ser interrompido imediatamente e comunicado à Beontag® para análise. Caso seja constatado problema no material da Beontag®, somente o produto fornecido (autoadesivo) será reposto. A reposição de produto industrializado dependerá de avaliação do departamento técnico da Beontag®.

3. A Beontag® não se responsabiliza pela má utilização dos seus produtos, bem como todos os danos causados em decorrência desta utilização indevida.

4. Para os valores e demais especificações técnicas de produto, consulte seu agente de vendas ou o departamento técnico da Beontag®.

Este documento poderá sofrer alterações a critério exclusivo da Beontag®, sem aviso prévio.

ENDEREÇO:

Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana
Campo Mourão - PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500