

COLACRIL® COUCHÊ / ADC710 / 85G



The mark of
responsible forestry

APLICAÇÕES

Projetado para aplicações de aderência moderada com boa capacidade de remoção em substrato como metais, madeira com e sem verniz, papel, vidro liso, PEAD e porcelana.

A exposição prolongada à luz U.V. pode comprometer as características de remoção limpa deste adesivo.

Importante: Realizar testes de aplicação antes de adquirir um lote.

FRONTAL

Frontal em papel couchê.

Indicado para rótulos e etiquetas autoadesivas em folhas, em papel, que requeiram qualidade de impressão e de adesão. Ótimo desempenho de impressão, com tintas para papéis, nos sistemas de flexografia (UV, água e solvente) e offset plana e rotativa (UV e convencional).

Para demais sistemas de impressão recomendamos testes de homologação.

Tipo Papel	Família Couchê
----------------------	--------------------------

PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
Gramatura (g/m²)	NBR ISO 536:2000	78 ± 6
Espessura (μ)	NBR NM ISO 534/2006	70± 10

REGULATÓRIOS

FSC
Sim

ADESIVO

Adesivo acrílico removível ADC710.

Tipo Removível	Composição Acrílico
--------------------------	-------------------------------

REGULATÓRIOS

FDA 21 CFR 175.105
Não

LINER

Papel couchê

Tipo
Papel

PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
Gramatura (g/m²)	NBR ISO 536:2000	85 ± 5
Espessura (μ)	NBR NM ISO 534/2006	81 ± 8

PRODUTO FINAL

PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
Gramatura total (g/m²)	NBR ISO 536:2000	176 ± 13
Espessura total (μ)	NBR NM ISO 534/2006	160 ± 20
Adesividade 180° - Vidro (gf/pol)	FTM 1	≥ 200
Loop Tack (kgf/pol)	FTM 9	≥ 0,25
Release (gf/pol)	FTM 4 - 10 m/min	5,0 - 23,0

Temperatura mínima de aplicação 10°C	Temperatura mínima de serviço 0°C	Temperatura máxima de serviço 60°C
--	---	--

Formato
Folha

É identificado no verso com impressão COLACRIL, em vermelho ou sem impressão (neutro).

Para códigos de folhas, consulte seu agente de vendas Beontag®

Revisão: 27/03/2025

1. A Beontag® garante a qualidade de seus produtos conforme especificações aqui mencionadas, mas não pode garantir o seu uso final. A Beontag® indica que sejam feitos testes antes de qualquer aplicação de seus produtos. Os produtos Beontag® têm garantia de 1 (um) ano, desde que mantidos em sua embalagem de origem, estocados em temperatura ambiente entre 20°C a 25°C e umidade relativa entre 40% a 50%. O tratamento corona dos Filmes NTC não são garantidos, pois a Beontag® não possui controle sobre as condições climáticas onde o material vai ficar exposto e estocado.

2. Produtos convertidos: Quando os produtos da Beontag® apresentarem problemas de conversão, o processo deverá ser interrompido imediatamente e comunicado à Beontag® para análise. Caso seja constatado problema no material da Beontag®, somente o produto fornecido (autoadesivo) será repostado. A reposição de produto industrializado dependerá de avaliação do departamento técnico da Beontag®.

3. A Beontag® não se responsabiliza pela má utilização dos seus produtos, bem como todos os danos causados em decorrência desta utilização indevida.

4. Para os valores e demais especificações técnicas de produto, consulte seu agente de vendas ou o departamento técnico da Beontag®.

Este documento poderá sofrer alterações a critério exclusivo da Beontag®, sem aviso prévio.

ENDEREÇO:

Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana
Campo Mourão - PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500