

COLACRIL® COUCHÊ DDT 80G / ADC200 / 60G

APLICAÇÕES

Boa adesão em superfícies lisas e regulares, como PET, vidro e papel liso.

Importante: Realizar testes de aplicação antes de adquirir um lote.

FRONTAL

Frontal em papel couchê.

Indicado para impressão digital em impressoras com cabeçote ink jet UV. Importante: Recomenda-se realizar teste antes de adquirir um lote.

Tipo Papel	Família Couchê
----------------------	--------------------------

PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
Gramatura (g/m²)	NBR ISO 536:2000	80 ± 5
Espessura (μ)	NBR NM ISO 534/2006	68 ± 6

ADESIVO

Adesivo acrílico permanente ADC200.

Tipo Permanente	Composição Acrílico
---------------------------	-------------------------------

REGULATÓRIOS

FDA 21 CFR 175.105
Não

LINER

Papel Translúcido

Tipo Papel

PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
Gramatura (g/m²)	NBR ISO 536:2000	57 ± 5
Espessura (μ)	NBR NM ISO 534/2006	51 ± 5

PRODUTO FINAL

PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
Gramatura total (g/m²)	NBR ISO 536:2000	156 ± 12
Espessura total (μ)	NBR NM ISO 534/2006	134 ± 13
Adesividade 180° - Vidro (gf/pol)	FTM 1	≥ 1600
Loop Tack (kgf/pol)	FTM 9	≥ 1,0
Release (gf/pol)	FTM 4 - 10 m/min	4,0 - 15,0
Temperatura mínima de aplicação 0°C	Temperatura mínima de serviço -40°C	Temperatura máxima de serviço 90°C
Formato Bobina		
SKU 303A5G43C		
É identificado no verso com impressão COLACRIL, em verde.		

Revisão: 27/03/2025

1. A Beontag® garante a qualidade de seus produtos conforme especificações aqui mencionadas, mas não pode garantir o seu uso final. A Beontag® indica que sejam feitos testes antes de qualquer aplicação de seus produtos. Os produtos Beontag® têm garantia de 1 (um) ano, desde que mantidos em sua embalagem de origem, estocados em temperatura ambiente entre 20°C a 25°C e umidade relativa entre 40% a 50%. O tratamento corona dos Filmes NTC não são garantidos, pois a Beontag® não possui controle sobre as condições climáticas onde o material vai ficar exposto e estocado.

2. Produtos convertidos: Quando os produtos da Beontag® apresentarem problemas de conversão, o processo deverá ser interrompido imediatamente e comunicado à Beontag® para análise. Caso seja constatado problema no material da Beontag®, somente o produto fornecido (autoadesivo) será repostado. A reposição de produto industrializado dependerá de avaliação do departamento técnico da Beontag®.

3. A Beontag® não se responsabiliza pela má utilização dos seus produtos, bem como todos os danos causados em decorrência desta utilização indevida.

4. Para os valores e demais especificações técnicas de produto, consulte seu agente de vendas ou o departamento técnico da Beontag®.

Este documento poderá sofrer alterações a critério exclusivo da Beontag®, sem aviso prévio.

ENDEREÇO:

Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana
Campo Mourão - PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500