

# COLACRIL® COUCHÊ PLUS / ADC5240 / 60G



The mark of  
responsible forestry

## APLICAÇÕES

Produto indicado para aplicações em metais, madeira com verniz, papel, papelão, vidro liso, PEBD, PEAD, PET, PP e porcelana. Importante: Realizar testes de aplicação antes de adquirir um lote.

### FRONTAL

Frontal em papel couchê.

Indicado para rótulos e etiquetas autoadesivas, em papel, que requeiram qualidade de impressão e de adesão. Ótimo desempenho de impressão, com tintas para papéis, nos sistemas de flexografia (UV, água e solvente) e offset rotativa (UV e convencional). Para demais sistemas de impressão recomendamos testes de homologação.

<b>Tipo</b> Papel	<b>Família</b> Couchê
----------------------	--------------------------

PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
<b>Gramatura (g/m<sup>2</sup>)</b>	NBR ISO 536:2000	75 ± 5
<b>Espessura (μ)</b>	NBR NM ISO 534/2006	66 ± 9

### REGULATÓRIOS

**FSC**  
Sim

### ADESIVO

Adesivo hot melt permanente ADC5240.

<b>Tipo</b> Permanente	<b>Composição</b> Hot Melt
---------------------------	-------------------------------

### REGULATÓRIOS

**FDA 21 CFR 175.105**  
Sim

### LINER

Papel Translúcido

**Tipo**  
Papel

PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
<b>Gramatura (g/m<sup>2</sup>)</b>	NBR ISO 536:2000	57 ± 5
<b>Espessura (μ)</b>	NBR NM ISO 534/2006	51 ± 5

PRODUTO FINAL		
PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
<b>Gramatura total (g/m<sup>2</sup>)</b>	NBR ISO 536:2000	150 ± 12
<b>Espessura total (μ)</b>	NBR NM ISO 534/2006	131 ± 16
<b>Adesividade 180° - Vidro (gf/pol)</b>	FTM 1	≥ 1800
<b>Loop Tack (kgf/pol)</b>	FTM 9	≥ 1,4
<b>Release (gf/pol)</b>	FTM 4 - 10 m/min	3,0 - 14
<b>Temperatura mínima de aplicação</b> 7°C	<b>Temperatura mínima de serviço</b> -3°C	<b>Temperatura máxima de serviço</b> 65°C
<b>Formato</b> Bobina		
<b>SKU</b> 303H5G33C; 303H5G43N; 303H5G42C; 303H5G42N		
É identificado no verso com impressão COLACRIL HM, em amarelo ou sem impressão (neutro).		

Revisão: 01/12/2023

1. A Colacril® garante a qualidade de seus produtos conforme especificações aqui mencionadas, mas não pode garantir o seu uso final. A Colacril® indica que sejam feitos testes antes de qualquer aplicação de seus produtos. Os produtos Colacril® têm garantia de 1 (um) ano, desde que mantidos em sua embalagem de origem, estocados em temperatura ambiente entre 20°C a 25°C e umidade relativa entre 40% a 50%. O tratamento corona dos Filmes NTC não são garantidos, pois a Colacril® não possui controle sobre as condições climáticas onde o material vai ficar exposto e estocado.

2. Produtos convertidos: Quando os produtos da Colacril® apresentarem problemas de conversão, o processo deverá ser interrompido imediatamente e comunicado à Colacril® para análise. Caso seja constatado problema no material da Colacril®, somente o produto fornecido (autoadesivo) será repostado. A reposição de produto industrializado dependerá de avaliação do departamento técnico da Colacril®.

3. A Colacril® não se responsabiliza pela má utilização dos seus produtos, bem como todos os danos causados em decorrência desta utilização indevida.

4. Para os valores e demais especificações técnicas de produto, consulte seu agente de vendas ou o departamento técnico da Colacril®.

Este documento poderá sofrer alterações a critério exclusivo da Colacril®, sem aviso prévio.

**ENDEREÇO:**

Beontag  
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana  
Campo Mourão - PR, Brasil  
+55 (44) 3518-3500