

COLACRIL® COUCHÊ PLUS / ADC6000 / 60G



The mark of
responsible forestry

APLICAÇÕES

Excelente adesão em superfícies regulares e rugosas, como papelão, PEAD e PEBD, em condições de umidade e refrigeração.

Importante: Realizar testes de aplicação antes de adquirir um lote.

FRONTAL

Frontal em papel couchê.

Indicado para rótulos e etiquetas autoadesivas, em papel, que requeiram qualidade de impressão e de adesão. Ótimo desempenho de impressão, com tintas para papéis, nos sistemas de flexografia (UV, água e solvente) e offset rotativa (UV e convencional). Para demais sistemas de impressão recomendamos testes de homologação.

Tipo Papel	Família Couchê
----------------------	--------------------------

PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
Gramatura (g/m²)	NBR ISO 536:2000	75 ± 5
Espessura (μ)	NBR NM ISO 534/2006	66 ± 9

REGULATÓRIOS

FSC
Sim

ADESIVO

Adesivo hot melt permanente ADC6000.

Tipo Permanente	Composição Hot Melt
---------------------------	-------------------------------

REGULATÓRIOS

FDA 21 CFR 175.105
Sim

LINER

Papel Translúcido

Tipo
Papel

PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
Gramatura (g/m²)	NBR ISO 536:2000	57 ± 5
Espessura (μ)	NBR NM ISO 534/2006	51 ± 5

PRODUTO FINAL		
PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
Gramatura total (g/m²)	NBR ISO 536:2000	153 ± 12
Espessura total (μ)	NBR NM ISO 534/2006	134 ± 16
Adesividade 180° - Vidro (gf/pol)	FTM 1	≥ 2200
Loop Tack (kgf/pol)	FTM 9	≥ 2,0
Release (gf/pol)	FTM 4 - 10 m/min	5,0 - 18,0
Temperatura mínima de aplicação -14°C	Temperatura mínima de serviço -20°C	Temperatura máxima de serviço 65°C
Formato Bobina		
SKU 303H5G53N; 303H5G53C		
É identificado no verso do liner com a impressão COLACRIL HM, em cinza ou sem impressão (neutro).		

Revisão: 27/03/2025

- A Beontag® garante a qualidade de seus produtos conforme especificações aqui mencionadas, mas não pode garantir o seu uso final. A Beontag® indica que sejam feitos testes antes de qualquer aplicação de seus produtos. Os produtos Beontag® têm garantia de 1 (um) ano, desde que mantidos em sua embalagem de origem, estocados em temperatura ambiente entre 20°C a 25°C e umidade relativa entre 40% a 50%. O tratamento corona dos Filmes NTC não são garantidos, pois a Beontag® não possui controle sobre as condições climáticas onde o material vai ficar exposto e estocado.
 - Produtos convertidos: Quando os produtos da Beontag® apresentarem problemas de conversão, o processo deverá ser interrompido imediatamente e comunicado à Beontag® para análise. Caso seja constatado problema no material da Beontag®, somente o produto fornecido (autoadesivo) será repostado. A reposição de produto industrializado dependerá de avaliação do departamento técnico da Beontag®.
 - A Beontag® não se responsabiliza pela má utilização dos seus produtos, bem como todos os danos causados em decorrência desta utilização indevida.
 - Para os valores e demais especificações técnicas de produto, consulte seu agente de vendas ou o departamento técnico da Beontag®.
- Este documento poderá sofrer alterações a critério exclusivo da Beontag®, sem aviso prévio.

ENDEREÇO:

Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana
Campo Mourão - PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500