

# COLACRIL® GRASS NATURAL WS / ADC2000 / 80G



The mark of  
responsible forestry

## APLICAÇÕES

Produto destinado ao mercado de vinhos, Apresenta boa adesão a garrafas de vidro. Com resistência a umidade o rótulo pode ser submetido a testes frapê com ótimos resultados.

Importante: Realizar testes de aplicação antes de adquirir um lote.

### FRONTAL

Frontal em papel texturizado composto até 40% de fibras de grama e propriedade wet strength.  
Indicado para rótulos e etiquetas autoadesivas, que requeiram qualidade de impressão e de adesão.

**Tipo**  
Papel

PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
<b>Gramatura (g/m<sup>2</sup>)</b>	NBR ISO 536:2000	90 ± 20
<b>Espessura (μ)</b>	NBR NM ISO 534/2006	115 ± 25μ

### REGULATÓRIOS

**FSC**  
Sim

### ADESIVO

Adesivo acrílico permanente ADC2000.

Tipo	Composição
Permanente	Acrílico

### REGULATÓRIOS

**FDA 21 CFR 175.105**  
Não

### LINER

Papel couchê

**Tipo**  
Papel

PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
<b>Gramatura (g/m<sup>2</sup>)</b>	NBR ISO 536:2000	78 ± 5
<b>Espessura (μ)</b>	NBR NM ISO 534/2006	72 ± 5

PRODUTO FINAL		
PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
<b>Gramatura total (g/m<sup>2</sup>)</b>	NBR ISO 536:2000	198 ± 27
<b>Espessura total (μ)</b>	NBR NM ISO 534/2006	213 ± 32
<b>Adesividade 180° - Vidro (gf/pol)</b>	FTM 1	≥ 1600
<b>Loop Tack (kgf/pol)</b>	FTM 9	≥ 1,50
<b>Release (gf/pol)</b>	FTM 4 - 10 m/min	8,0 - 20,0
<b>Temperatura mínima de aplicação</b> -10°C	<b>Temperatura mínima de serviço</b> -40°C	<b>Temperatura máxima de serviço</b> 90°C
<b>Formato</b> Bobina		
<b>SKU</b> 305A6C12C		
É identificado no verso com a impressão COLACRIL, em cinza ou sem impressão (neutro).		

Revisão: 27/03/2025

- A Beontag® garante a qualidade de seus produtos conforme especificações aqui mencionadas, mas não pode garantir o seu uso final. A Beontag® indica que sejam feitos testes antes de qualquer aplicação de seus produtos. Os produtos Beontag® têm garantia de 1 (um) ano, desde que mantidos em sua embalagem de origem, estocados em temperatura ambiente entre 20°C a 25°C e umidade relativa entre 40% a 50%. O tratamento corona dos Filmes NTC não são garantidos, pois a Beontag® não possui controle sobre as condições climáticas onde o material vai ficar exposto e estocado.
  - Produtos convertidos: Quando os produtos da Beontag® apresentarem problemas de conversão, o processo deverá ser interrompido imediatamente e comunicado à Beontag® para análise. Caso seja constatado problema no material da Beontag®, somente o produto fornecido (autoadesivo) será repostado. A reposição de produto industrializado dependerá de avaliação do departamento técnico da Beontag®.
  - A Beontag® não se responsabiliza pela má utilização dos seus produtos, bem como todos os danos causados em decorrência desta utilização indevida.
  - Para os valores e demais especificações técnicas de produto, consulte seu agente de vendas ou o departamento técnico da Beontag®.
- Este documento poderá sofrer alterações a critério exclusivo da Beontag®, sem aviso prévio.

**ENDEREÇO:**

Beontag  
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana  
Campo Mourão - PR, Brasil  
+55 (44) 3518-3500