

COLACRIL® MONOTT 75G / ADC1000 / 60G



The mark of
responsible forestry

APLICAÇÕES

Produto indicado para aplicações em metais, madeira com e sem verniz, papel, papelão, sacaria de rafia, tecido de algodão, vidro liso, PEBD, PEAD, PET, PP e porcelana. Importante: Realizar testes de aplicação antes de adquirir um lote.

FRONTAL

Frontal em papel monolúcido.

Indicado para rótulos e etiquetas autoadesivas que requeiram impressão por termo-transferência (ribbons) e leitura através de scanners de código de barra. Importante: Realizar consultas e testes com seu fornecedor de ribbons antes de qualquer definição. Bom desempenho de impressão em flexografia (UV, água e solvente), rotogravura (água e solvente), serigrafia para sublimação e plotter com tinta sublimática.

Tipo	Família
Papel	Frontal Monolúcido
Top Coating	
Não	

PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
Gramatura (g/m²)	NBR ISO 536:2000	75 ± 5
Espessura (μ)	NBR NM ISO 534/2006	85 ± 13

REGULATÓRIOS

FSC
Sim

ADESIVO

Adesivo acrílico permanente ADC1000.

Tipo	Composição
Permanente	Acrílico

REGULATÓRIOS

FDA 21 CFR 175.105
Não

LINER

Papel Translúcido

Tipo Papel		
PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
Gramatura (g/m²)	NBR ISO 536:2000	57 ± 5
Espessura (μ)	NBR NM ISO 534/2006	51 ± 5

PRODUTO FINAL		
PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
Gramatura total (g/m²)	NBR ISO 536:2000	160 ± 12
Espessura total (μ)	NBR NM ISO 534/2006	160 ± 20
Adesividade 180° - Vidro (gf/pol)	FTM 1	≥ 1000
Loop Tack (kgf/pol)	FTM 9	≥ 1,0
Release (gf/pol)	FTM 4 - 10 m/min	4,0 - 15,0
Temperatura mínima de aplicação -10°C	Temperatura mínima de serviço -40°C	Temperatura máxima de serviço 90°C
Formato Bobina		
SKU 310A4S03C		
É identificado no verso com a impressão COLACRIL, em cinza ou sem impressão (neutro).		

Revisão: 28/01/2025

1. A Colacril® garante a qualidade de seus produtos conforme especificações aqui mencionadas, mas não pode garantir o seu uso final. A Colacril® indica que sejam feitos testes antes de qualquer aplicação de seus produtos. Os produtos Colacril® têm garantia de 1 (um) ano, desde que mantidos em sua embalagem de origem, estocados em temperatura ambiente entre 20°C a 25°C e umidade relativa entre 40% a 50%. O tratamento corona dos Filmes NTC não são garantidos, pois a Colacril® não possui controle sobre as condições climáticas onde o material vai ficar exposto e estocado.
2. Produtos convertidos: Quando os produtos da Colacril® apresentarem problemas de conversão, o processo deverá ser interrompido imediatamente e comunicado à Colacril® para análise. Caso seja constatado problema no material da Colacril®, somente o produto fornecido (autoadesivo) será repostado. A reposição de produto industrializado dependerá de avaliação do departamento técnico da Colacril®.
3. A Colacril® não se responsabiliza pela má utilização dos seus produtos, bem como todos os danos causados em decorrência desta utilização indevida.
4. Para os valores e demais especificações técnicas de produto, consulte seu agente de vendas ou o departamento técnico da Colacril®.
- Este documento poderá sofrer alterações a critério exclusivo da Colacril®, sem aviso prévio.

ENDEREÇO:
Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana
Campo Mourão - PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500