

COLACRIL® PHARMA / ADC7000 / 60G



The mark of
responsible forestry

APLICAÇÕES

Produto indicado para aplicações em temperatura ambiente, para superfícies que necessitem de alto tack e excelente adesão, como substratos curvos e de pequenos diâmetros (a partir de 10 milímetros), vidro e plásticos em geral.

Importante: Realizar testes de aplicação antes de adquirir um lote.

FRONTAL

Frontal em papel couchê.

Indicado para rótulos e etiquetas autoadesivas, em papel, que requeiram excelente qualidade gráfica e de adesão. Excelente desempenho de impressão e definição de letras pequenas, com tintas para papéis, nos sistemas de flexografia (UV, água e solvente), rotogravura (água e solvente) e offset (UV e convencional).

Tipo Papel	Família Couchê
----------------------	--------------------------

PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
Gramatura (g/m²)	NBR ISO 536:2000	70 ± 4
Espessura (μ)	NBR NM ISO 534/2006	64 ± 9μ

REGULATÓRIOS

FSC
Sim

ADESIVO

Adesivo hot melt permanente ADC7000 indicado para a linha farmacêutica.

Tipo Permanente	Composição Hot Melt
---------------------------	-------------------------------

REGULATÓRIOS

FDA 21 CFR 175.105
Sim

LINER

Papel Translúcido

Tipo

Papel

PROPRIEDADES

MÉTODO

VALOR

Gramatura (g/m²)

NBR ISO 536:2000

57 ± 5

Espessura (μ)

NBR NM ISO 534/2006

51 ± 5

PRODUTO FINAL

PROPRIEDADES

MÉTODO

VALOR

Gramatura total (g/m²)

NBR ISO 536:2000

154 ± 12

Espessura total (μ)

NBR NM ISO 534/2006

135 ± 16

Adesividade 180° - Vidro (gf/pol)

FTM 1

≥ 2500

Loop Tack (kgf/pol)

FTM 9

≥ 2,4

Release (gf/pol)

FTM 4
- 10 m/min

5,0 - 18,0

Temperatura mínima de aplicação
7°C

Temperatura mínima de serviço
-3°C

Temperatura máxima de serviço
65°C

Formato
Bobina

SKU
303H5G83N; 303H5S03C

É identificado no verso com impressão COLACRIL HM em lilás.

Revisão: 16/04/2025

1. A Beontag® garante a qualidade de seus produtos conforme especificações aqui mencionadas, mas não pode garantir o seu uso final. A Beontag® indica que sejam feitos testes antes de qualquer aplicação de seus produtos. Os produtos Beontag® têm garantia de 1 (um) ano, desde que mantidos em sua embalagem de origem, estocados em temperatura ambiente entre 20°C a 25°C e umidade relativa entre 40% a 50%. O tratamento corona dos Filmes NTC não são garantidos, pois a Beontag® não possui controle sobre as condições climáticas onde o material vai ficar exposto e estocado.

2. Produtos convertidos: Quando os produtos da Beontag® apresentarem problemas de conversão, o processo deverá ser interrompido imediatamente e comunicado à Beontag® para análise. Caso seja constatado problema no material da Beontag®, somente o produto fornecido (autoadesivo) será repostado. A reposição de produto industrializado dependerá de avaliação do departamento técnico da Beontag®.

3. A Beontag® não se responsabiliza pela má utilização dos seus produtos, bem como todos os danos causados em decorrência desta utilização indevida.

4. Para os valores e demais especificações técnicas de produto, consulte seu agente de vendas ou o departamento técnico da Beontag®.

Este documento poderá sofrer alterações a critério exclusivo da Beontag®, sem aviso prévio.

ENDEREÇO:

Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana
Campo Mourão - PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500