

# COLACRIL® TÉRMICO 75G / ADC200 / 60G



The mark of  
responsible forestry

## APLICAÇÕES

Boa adesão em superfícies lisas e regulares, como PET, vidro e papel liso.

Importante: Realizar testes de aplicação antes de adquirir um lote.

### FRONTAL

Frontal em papel térmico direto 3 camadas com proteção, indicado para aplicação em ambientes úmidos ou com solventes, óleos e gorduras.

Indicado para rótulos e etiquetas autoadesivas, para impressão de informações variáveis (código de barras, marcação, automação comercial e industrial, etc.) em impressoras de cabeçote térmico. Excelente desempenho de impressão, com tintas para papéis, nos sistemas de flexografia e offset.

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Tipo</b><br>Papel      | <b>Família</b><br>Térmico |
| <b>Top Coating</b><br>Sim |                           |

| PROPRIEDADES                       | MÉTODO              | VALOR   |
|------------------------------------|---------------------|---------|
| <b>Gramatura (g/m<sup>2</sup>)</b> | NBR ISO 536:2000    | 75 ± 6  |
| <b>Espessura (μ)</b>               | NBR NM ISO 534/2006 | 77 ± 11 |

### REGULATÓRIOS

**FSC**  
Sim

### ADESIVO

Adesivo acrílico permanente ADC200.

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Tipo</b><br>Permanente | <b>Composição</b><br>Acrílico |
|---------------------------|-------------------------------|

### REGULATÓRIOS

**FDA 21 CFR 175.105**  
Não

### LINER

|                         |                     |              |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| Papel Translúcido       |                     |              |
| <b>Tipo</b><br>Papel    |                     |              |
| <b>PROPRIEDADES</b>     | <b>MÉTODO</b>       | <b>VALOR</b> |
| <b>Gramatura (g/m²)</b> | NBR ISO 536:2000    | 57 ± 5       |
| <b>Espessura (µ)</b>    | NBR NM ISO 534/2006 | 51 ± 5       |

|                                               |                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>PRODUTO FINAL</b>                          |                                               |                                              |
| <b>PROPRIEDADES</b>                           | <b>MÉTODO</b>                                 | <b>VALOR</b>                                 |
| <b>Gramatura total (g/m²)</b>                 | NBR ISO 536:2000                              | 151 ± 13                                     |
| <b>Espessura total (µ)</b>                    | NBR NM ISO 534/2006                           | 143 ± 18                                     |
| <b>Adesividade 180° - Vidro (gf/pol)</b>      | FTM 1                                         | ≥ 1400                                       |
| <b>Loop Tack (kgf/pol)</b>                    | FTM 9                                         | ≥ 1,0                                        |
| <b>Release (gf/pol)</b>                       | FTM 4<br>- 10 m/min                           | 4,0 - 15,0                                   |
| <b>Temperatura mínima de aplicação</b><br>0°C | <b>Temperatura mínima de serviço</b><br>-40°C | <b>Temperatura máxima de serviço</b><br>60°C |
| <b>Formato</b><br>Bobina                      |                                               |                                              |
| <b>SKU</b><br>06400110; 06400111              |                                               |                                              |

Revisão: 27/03/2025

1. A Beontag® garante a qualidade de seus produtos conforme especificações aqui mencionadas, mas não pode garantir o seu uso final. A Beontag® indica que sejam feitos testes antes de qualquer aplicação de seus produtos. Os produtos Beontag® têm garantia de 1 (um) ano, desde que mantidos em sua embalagem de origem, estocados em temperatura ambiente entre 20°C a 25°C e umidade relativa entre 40% a 50%. O tratamento corona dos Filmes NTC não são garantidos, pois a Beontag® não possui controle sobre as condições climáticas onde o material vai ficar exposto e estocado.
2. Produtos convertidos: Quando os produtos da Beontag® apresentarem problemas de conversão, o processo deverá ser interrompido imediatamente e comunicado à Beontag® para análise. Caso seja constatado problema no material da Beontag®, somente o produto fornecido (autoadesivo) será repostado. A reposição de produto industrializado dependerá de avaliação do departamento técnico da Beontag®.
3. A Beontag® não se responsabiliza pela má utilização dos seus produtos, bem como todos os danos causados em decorrência desta utilização indevida.
4. Para os valores e demais especificações técnicas de produto, consulte seu agente de vendas ou o departamento técnico da Beontag®.
- Este documento poderá sofrer alterações a critério exclusivo da Beontag®, sem aviso prévio.

ENDEREÇO:  
Beontag  
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana  
Campo Mourão - PR, Brasil  
+55 (44) 3518-3500