

COLACRIL® TÉRMICO ECO 70GR / ADC200 / 60GR



The mark of
responsible forestry

APLICAÇÕES

Produto indicado para aplicações em metais, madeira com verniz, papéis lisos, vidros lisos, PEBD, PET e porcelana.

Importante: Realizar testes de aplicação antes de adquirir um lote.

FRONTAL

Frontal em papel térmico direto sem camada de proteção, indicado para aplicação em ambientes livres de umidade e de solventes, óleos e gorduras

Indicado para rótulos e etiquetas autoadesivas, para impressão de informações variáveis (código de barras, marcação, automação comercial e industrial, etc.) em impressoras de cabeçote térmico

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Tipo Papel | Família Térmico |
|----------------------|---------------------------|

| PROPRIEDADES | MÉTODO | VALOR |
|------------------------------------|---------------------|--------|
| Gramatura (g/m²) | NBR ISO 536:2000 | 70 ± 5 |
| Espessura (μ) | NBR NM ISO 534/2006 | 75 ± 9 |

REGULATÓRIOS

| | |
|------------------------|-------------------|
| BPA Free Sim | FSC Sim |
|------------------------|-------------------|

ADESIVO

Adesivo acrílico permanente ADC200.

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Tipo Permanente | Composição Acrílico |
|---------------------------|-------------------------------|

REGULATÓRIOS

| |
|----------------------------------|
| FDA 21 CFR 175.105 Não |
|----------------------------------|

LINER

Papel Translúcido

Tipo

Papel

PROPRIEDADES

MÉTODO

VALOR

Gramatura (g/m²)

NBR ISO 536:2000

57 ± 5

Espessura (μ)

NBR NM ISO 534/2006

51 ± 5

PRODUTO FINAL

PROPRIEDADES

MÉTODO

VALOR

Adesividade 180° - Vidro (gf/pol)

FTM 1

≥ 1400 gf/pol

Loop Tack (kgf/pol)

FTM 9

≥ 1,0 kgf/pol

Release (gf/pol)

FTM 4 - 10 m/min

4,0 - 15,0

Formato
Bobina

SKU
05800111; 05800110

Revisão: 01/05/2024

1. A Colacril® garante a qualidade de seus produtos conforme especificações aqui mencionadas, mas não pode garantir o seu uso final. A Colacril® indica que sejam feitos testes antes de qualquer aplicação de seus produtos. Os produtos Colacril® têm garantia de 1 (um) ano, desde que mantidos em sua embalagem de origem, estocados em temperatura ambiente entre 20°C a 25°C e umidade relativa entre 40% a 50%. O tratamento corona dos Filmes NTC não são garantidos, pois a Colacril® não possui controle sobre as condições climáticas onde o material vai ficar exposto e estocado.
 2. Produtos convertidos: Quando os produtos da Colacril® apresentarem problemas de conversão, o processo deverá ser interrompido imediatamente e comunicado à Colacril® para análise. Caso seja constatado problema no material da Colacril®, somente o produto fornecido (autoadesivo) será repostado. A reposição de produto industrializado dependerá de avaliação do departamento técnico da Colacril®.
 3. A Colacril® não se responsabiliza pela má utilização dos seus produtos, bem como todos os danos causados em decorrência desta utilização indevida.
 4. Para os valores e demais especificações técnicas de produto, consulte seu agente de vendas ou o departamento técnico da Colacril®.
- Este documento poderá sofrer alterações a critério exclusivo da Colacril®, sem aviso prévio.

ENDEREÇO:

Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana
Campo Mourão - PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500