

COLACRIL® TRANSTÉRMICO PREMIUM / ADC3000 / 60G



The mark of
responsible forestry

APLICAÇÕES

Excelente adesão em superfícies regulares e rugosas, como papelão, PEAD e PEBD, em condições de umidade e congelamento.

Importante: Realizar testes de aplicação antes de adquirir um lote.

FRONTAL

Frontal em papel transtérmico.

Indicado para rótulos e etiquetas autoadesivas para setores de logística e armazenagem, que requeiram excelente qualidade gráfica de impressão por termotransferência (ribbons) e leitura por scanners de código de barra. Importante: Realizar consultas e testes com seu fornecedor de ribbons antes de qualquer definição. Excelente desempenho de impressão em Ribbon e flexografia.

Tipo Papel	Família Transtérmico
----------------------	--------------------------------

PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
Gramatura (g/m²)	NBR ISO 536:2000	64 ± 5
Espessura (μ)	NBR NM ISO 534/2006	57 ± 7

REGULATÓRIOS

FSC
Sim

ADESIVO

Adesivo hot melt permanente ADC3000.

Tipo Permanente	Composição Hot Melt
---------------------------	-------------------------------

REGULATÓRIOS

FDA 21 CFR 175.105
Sim

LINER

Papel Translúcido

Tipo
Papel

PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
Gramatura (g/m²)	NBR ISO 536:2000	57 ± 5
Espessura (μ)	NBR NM ISO 534/2006	51 ± 5

PRODUTO FINAL		
PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
Gramatura total (g/m²)	NBR ISO 536:2000	145 ± 12
Espessura total (μ)	NBR NM ISO 534/2006	128 ± 14
Adesividade 180° - Vidro (gf/pol)	FTM 1	≥ 1500
Loop Tack (kgf/pol)	FTM 9	≥ 1,50
Release (gf/pol)	FTM 4 - 10 m/min	5,0 - 16,0
Temperatura mínima de aplicação -26°C	Temperatura mínima de serviço -40°C	Temperatura máxima de serviço 65°C
Formato Bobina		
SKU 310H5G113N		

Revisão: 16/04/2025

1. A Beontag® garante a qualidade de seus produtos conforme especificações aqui mencionadas, mas não pode garantir o seu uso final. A Beontag® indica que sejam feitos testes antes de qualquer aplicação de seus produtos. Os produtos Beontag® têm garantia de 1 (um) ano, desde que mantidos em sua embalagem de origem, estocados em temperatura ambiente entre 20°C a 25°C e umidade relativa entre 40% a 50%. O tratamento corona dos Filmes NTC não são garantidos, pois a Beontag® não possui controle sobre as condições climáticas onde o material vai ficar exposto e estocado.

2. Produtos convertidos: Quando os produtos da Beontag® apresentarem problemas de conversão, o processo deverá ser interrompido imediatamente e comunicado à Beontag® para análise. Caso seja constatado problema no material da Beontag®, somente o produto fornecido (autoadesivo) será repostado. A reposição de produto industrializado dependerá de avaliação do departamento técnico da Beontag®.

3. A Beontag® não se responsabiliza pela má utilização dos seus produtos, bem como todos os danos causados em decorrência desta utilização indevida.

4. Para os valores e demais especificações técnicas de produto, consulte seu agente de vendas ou o departamento técnico da Beontag®.

Este documento poderá sofrer alterações a critério exclusivo da Beontag®, sem aviso prévio.

ENDEREÇO:

Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana
Campo Mourão - PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500